

紫外透射可见玻璃- UA 3

物理化学参数

Nd	ρ (g/cm ³)	Thermal		Chemical	
		Tg(°C)	Ts(°C)	DA	DW
1.526	2.63	527	616	2	3

色度

A[2856K]			D65		
x	y	Y	x	y	Y
0.711	0.256	0.3	0.538	0.176	0.1

光谱要求

Thickness	313(nm)	334(nm)	405(nm)	700(nm)
2mm	>38.0	>86.0	<28.8	<64.6

光谱曲线

